

品質試験一覧表

依頼者	株式会社 北海サンド工業		
試料	再生サンドブラスト材 SGB-1	試験年月日	6.5.17~6.6.5
		主任技術者	山端 智巳 
用途		担当者	山端 智巳 

試験名		試料名	SGB-1	品質基準値		
見掛け密度		JIS Z 0312 7.3	kg/dm ³ 4.0	4.0~4.2		
粒度分布	上段ふるい上量 (ふるい目開き)	JIS Z 0312 7.2	% 0.4 (1.0mm)	10以下		
	下段ふるい上量 (ふるい目開き)		% 94.8 (0.212mm)	85以上		
	下段ふるい上量 (ふるい目開き)		% 4.8 (0.212mm)	5以下		
遊離ケイ酸		JIS Z 0312 7.1	% 1未満	1以下		
モース硬さ		JIS Z 0312 7.4	- 6以上	6以上		
遊離湿分		JIS Z 0312 7.5	% 0.05	0.2以下		
検出水の電導度		JIS Z 0312 7.6	mS/m 13.6	25以下		
水可溶性塩分		JIS Z 0312 7.7	% 0.0003	0.0025以下		
カドミウム		JIS K 0102-55.4	mg/L 不検出	0.01以下		
鉛		JIS K 0102-54.4	mg/L 0.001	0.01以下		
六価クロム		JIS K 0102-65.2.5	mg/L 不検出	0.05以下		
ポリ塩化ビフェニール		昭和46年度環境庁告示 第59号付表3	mg/L 不検出	検出されないこと		

備考 種類N/GA(アルマンダイトガーネット)粒度範囲0.2mm~1.0mm

