

品質試験一覧表

| | | | |
|-----|---------------------|-------|-------------------|
| 依頼者 | 株式会社 北海サンド工業 | | |
| 試料 | 再生サンドプラスト材 SNB-1 | 試験年月日 | 4. 5. 23~4. 6. 15 |
| | | 主任技術者 | 山端 智巳 |
| 用途 | | 担当者 | 山端 智巳 |

| 試験名 | | 試料名 | SNB-1 | 品質基準値 | |
|------------|---------------------|------------------------|--------------------|-------------------|----------|
| 見掛け密度 | | JIS Z 0312 7.3 | kg/dm ³ | 2.9 | 2.7~3.1 |
| 粒度分布 | 上段ふるい上量 (ふるい目開き) | JIS Z 0312 7.2 | % | 1.2 (1.4mm) | 10以下 |
| | 下段ふるい上量 (ふるい目開き) | | % | 98.6 (0.212mm) | 85以上 |
| | 下段ふるい上量 (ふるい目開き) | | % | 0.08 (0.212mm) | 5以下 |
| 遊離ケイ酸 | | JIS Z 0312 7.1 | % | 1未満 | 1以下 |
| モース硬さ | | JIS Z 0312 7.4 | - | 6以上 | 6以上 |
| 遊離湿分 | | JIS Z 0312 7.5 | % | 0.10 | 0.2以下 |
| 検出水の電導度 | | JIS Z 0312 7.6 | mS/m | 8.7 | 25以下 |
| 水可溶性塩分 | | JIS Z 0312 7.7 | % | 0.0004 | 0.0025以下 |
| カドミウム | | JIS K 0102-55.4 | mg/L | 不検出 | 0.01以下 |
| 鉛 | | JIS K 0102-54.4 | mg/L | 不検出 | 0.01以下 |
| 六価クロム | | JIS K 0102-65.2.5 | mg/L | 不検出 | 0.05以下 |
| ポリ塩化ビフェニール | | 昭和46年度環境庁告示 第59号付表3 | mg/L | 不検出 | 検出されないこと |
| | | | | | |

備考 種類N/FN(フェロニッケルスラグ)粒度範囲0.2mm~1.4mm

