

品質試験一覧表

依頼者	株式会社 北海サンド工業		
試料	再生サンドブラスト材 SNB-1	試験年月日	5. 5. 23~5. 6. 30
		主任技術者	山端 智巳 印
用途		担当者	山端 智巳 印

試験名		試料名	SNB-1	品質基準値		
見掛け密度		JIS Z 0312 7.3	kg/dm ³	2.9	2.7~3.1	
粒度分布	上段ふるい上量 (ふるい目開き)	JIS Z 0312 7.2	%	1.2 (1.4mm)	10以下	
	下段ふるい上量 (ふるい目開き)		%	98.4 (0.212mm)	85以上	
	下段ふるい上量 (ふるい目開き)		%	0.10 (0.212mm)	5以下	
遊離ケイ酸		JIS Z 0312 7.1	%	1未満	1以下	
モース硬さ		JIS Z 0312 7.4	-	6以上	6以上	
遊離湿分		JIS Z 0312 7.5	%	0.05未満	0.2以下	
検出水の電導度		JIS Z 0312 7.6	mS/m	11.4	25以下	
水可溶性塩分		JIS Z 0312 7.7	%	0.0006	0.0025以下	
カドミウム		JIS K 0102-55.4	mg/L	不検出	0.01以下	
鉛		JIS K 0102-54.4	mg/L	0.003	0.01以下	
六価クロム		JIS K 0102-65.2.5	mg/L	不検出	0.05以下	
ポリ塩化ビフェニール		昭和46年度環境庁告示 第59号付表3	mg/L	不検出	検出されないこと	

備考 種類N/FN(フェロニッケルスラグ) 粒度範囲0.2mm~1.4mm

